

BASE SHABBY

Scheda tecnica

<u>NOME:</u>	BASE SHABBY
<u>GRUPPO:</u>	idropittura lavabile
<u>IMPIEGO</u>	idropittura lavabile acrilica modificata, per esterno ed interno, traspirante, idrorepellente, dotata di buon potere coprente.
<u>CARATTERISTICHE:</u>	peso specifico: Bianca 1.425 ± 30 gr/LT. a 25°C resa: 9-11 m ² /LT. per due mani a pennello su supporto liscio legante: dispersione acrilica modificata effetto estetico: opaco colori: bianco e tutti i colori della cartella NCS confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 brillantezza: DIN 53778 M opaco effetto pulizia: DIN 53778 oltre 1000 cicli abrasivi resistenza al lavaggio: DIN 53778 W oltre 1500 cicli abrasivi resistenza abrasione: DIN 53778 oltre 5000 cicli abrasivi Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo normativa 2004/42/CE Classe di appartenenza: A/c; VOC: 15 gr/Lt (massimo); Limite fase II (dal 1.1.2010) 40 gr/Lt
<u>ESSICCAMENTO:</u>	in superficie: 30 minuti a 20°C sovraverniciatura: 4 ore a 20°C in profondità: 12 ore a 20°C
<u>PREPARAZIONE SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO:</u>	Valutare la consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie tinteggiature ammalorate o polverose. Applicare una mano di Fissativo e dopo 6 ore a 20° C livellare con Stucco eventuali piccoli buchi, fessure e screpolature. Per uniformare l'assorbimento. applicare nuovamente il Fissativo diluito solo sopra le stuccature e dopo 6-8 ore applicare BaseShabby. Per la seconda mano attendere almeno 4 ore a 20°C.
<u>PREPARAZIONE PRODOTTO:</u>	diluizione: 20% con acqua potabile
<u>APPLICAZIONE:</u>	sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo numero di strati: 2 a copertura

NOTE:.

La temperatura di stoccaggio ed applicazione deve essere compresa tra + 5°C e +35°C.

Gli attrezzi da lavoro devono essere lavati subito dopo l'uso con acqua.

Non disperdere i residui della pittura e le acque di lavaggio nei corsi d'acqua e in fognatura

Scheda n° SC 00001 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Giugno 2018